

Химические и механические характеристики стальной упаковочной ленты Signode-Arex 19x0,5 мм

Химический состав: SAE 1010 модифицированный низкоуглеродистая сталь

Механические свойства: холоднокатаная

Готовая лента:

Ширина	(мм)	19,0 ±0,13
Толщина	(мм)	0,50 ±0,051 (в норме ±0,02) -0,025
Разрывная нагрузка	(мин.) (сред.)	7 610 Н 8 300 Н
Относительное удлинение	(A 100) (сред.) (A 5) (сред.)	2,5% 8%
Кромки		со снятой фаской
Отделочное покрытие		оксидирование, черный лак и воск

Стандартная упаковка:

тип рулона		заводская намотка
внешний диаметр	(мм)	не более 597
внутренний диаметр	(мм)	не менее 406
ширина	(мм)	ок. 67
вес	(кг)	ок. 45
размер поддона	(мм)	600x600x100
число рулонов на поддоне	(шт.)	11
вес рулонов на поддоне	(кг)	ок. 510
общая высота	(мм)	ок. 840
удельный вес	(м/кг)	13,5